

Q070055 FRAMAPLASTER

Fondo acrilico pigmentato e fibrato per pareti interne ed esterne, ideale come fondo di preparazione. FRAMAPLASTER è dotato di elevato potere riempitivo in grado di omogeneizzare l'aspetto del supporto nel caso siano presenti rappezzi o intonaci di granulometrie differenti. La natura acrilica del legante garantisce un'ottima adesione ed un elevato potere uniformante del supporto a vantaggio della resa e dell'aspetto della finitura applicata. Grazie all'elevato potere riempitivo, FRAMAPLASTER è in grado di mascherare le micro fessurazioni statiche dovute al ritiro d'intonaco. Può essere ricoperto con prodotti silossanici e sintetici; è adatto inoltre anche per irruvidire superfici lisce prima dell'applicazione di rivestimenti a spessore organici e acrisilossanici. Il film del prodotto resiste allo sviluppo di muffe, alghe e funghi.

Caratteristiche

Peso specifico: 1,45 kg/l

Residuo secco: 65% (peso/peso)

Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 1062): OPACO

Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 1062): ALTA

Dimensione delle particelle (rif. UNI 1062): GROSSOLANA

Classificazione Generale (rif. UNI 1062 4.1,4.2,4.3):

C) PROTEZIONE


RESINA ACRILICA

A) DILUIBILE IN ACQUA: LEGANTI SCIOLTI O DISPERSI IN ACQUA


Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. c/BA) 2010 è di 75 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto FRAMAPLASTER Q070055 pronto all'uso, contiene al massimo 40 g/l di COV.

Modi di impiego




Pennello - rullo




Diluizione: 20% in volume



Tempo di attesa prima della seconda mano: 5 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Resa: 3 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato e spessore di prodotto applicato.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: MURI esterni - interni, intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso, coesi e puliti.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione: i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere trattati applicando un fissativo preventivamente all'impiego di FRAMAPLASTER Q070055.

Il risultato migliore è ottenuto con l'utilizzo di PRIMER SILICONICO Q080110 oppure EDILPAINT ISOLANTE Q080203.

Proposta colore

Colorimetria: FRAMAPLASTER Q070055 è disponibile nelle tinte CHRÉON – FONDI ALL'ACQUA

“Coloranti”: FRAMAPLASTER Q070055 è tinteggiabile con i coloranti DAC.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

09/2013