

# RAPTOR ANTICORROSIVA

Primer antiruggine a rapida essiccazione.

## Caratteristiche

**Peso specifico:** 1,4 kg/l.

**Residuo secco (in peso):** 70%.


**Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813):** OPACO.

**Durezza (rif. ISO 1522 ('73) – ASTM 4366):** 85 oscillazioni.


**Resistenza agli agenti atmosferici (W.O.M. ASTM G 26):** 500 ore, inalterato.

Il prodotto RAPTOR ANTICORROSIVA non è soggetto alla norma sul contenuto di COV (rif. D.lgs. 161-03/06).  
Questo è un prodotto per uso professionale.


## Modi di impiego




Solvente: 00551  
Diluizione: 30% in volume.



Tempo di attesa prima della seconda mano: 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 14 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## ***Precauzioni prima dell'impiego***

---

**Supporti:** ferro (no leghe o metallo zincato).

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** i supporti devono essere sgrassati e, se necessario, carteggiati prima di applicare RAPTOR ANTICORROSIVA.

## ***Proposta colore***

---

**Colorimetria:** RAPTOR ANTICORROSIVA è disponibile in una serie di sottotinte (CHRÈON, fondi al solvente) per realizzare al meglio la cartella RAL in smalto a rapida essiccazione.

**“Coloranti”:** RAPTOR ANTICORROSIVA è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.



### **Note**

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 12 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza).

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

07/2013