

# RAPTOR

Smalto sintetico a rapida essiccazione per usi industriali (Q01090-).

## Caratteristiche

**Peso specifico:** 1.1 kg/l.

**Residuo secco (in peso):** 55%.

**Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI EN ISO 2813):** BRILLANTE.

**Durezza (rif. ISO 1522 ('73) – ASTM 4366):** 50 oscillazioni.


**Resistenza agli agenti atmosferici (W.O.M. ASTM G 26):** 500 ore, inalterato.

**Il prodotto RAPTOR (in tutte le sue tinte) non è soggetto alla norma sul contenuto di COV (rif. D.lgs. 161-03/06).**  
Questo è un prodotto per uso professionale.


## Modi di impiego




Spruzzo: 1,4-1,6 mm – 3,5-4 atm.




Solvente: 00551.  
Diluizione: 15% in volume.



Tempo di attesa prima della seconda mano: 1-7 ore o dopo 24 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: 18m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## Precauzioni prima dell'impiego

---

**Supporti:** ferro e leghe leggere.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** i supporti devono essere sgrassati e, se necessario, carteggiati quindi trattati con una opportuna antiruggine, RAPTOR ANTICORROSIVA per metallo ferroso o WASH PRIMER 1K per lamiere zincate e leghe, prima di applicare la finitura smalto RAPTOR.

## Proposta colore

---

**Colorimetria:** lo smalto RAPTOR è disponibile in tutte le tinte delle cartella RAL.



**“Coloranti”:** lo smalto RAPTOR è tintegeggiabile con i coloranti della serie DAC.



### Note

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 18/24 mesi.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

01/2009